

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-015817

(43)Date of publication of application : 18.01.2000

(51)Int.Cl.

B41J 2/05

B41J 2/16

(21)Application number : 10-185786

(71)Applicant : CASIO COMPUT CO LTD

(22)Date of filing : 01.07.1998


(72)Inventor : UENISHI KATSUZO  
NAKAMURA OSAMU  
KANEMITSU SATOSHI

## (54) INK JET HEAD

## (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To suppress damage on an electrode in the way of machining by enhancing conductivity on the periphery of a heating element.

**SOLUTION:** In the initial process of an ink jet head 24(25), a diffused region 31 and an oxide film 32 are formed on a silicon substrate 10(11) and laminated with the individual wiring electrodes 14 of a drive circuit. A heating element film 15-1 of Ta-Si-O, for example, is then formed as thick as by 3000-8000 Å while superposing one end on the individual wiring electrode 14 and the other end on a left common electrode 12 (not shown). A conduction assisting protective film 33 of W strong against heat and processing liquid and containing 10% or less of Ti, Al or Si excellent in adhesion is formed as thick as 2000-4000 Å at a part other than a heating part 15 followed by formation of a good conductor Au electrode film 34 of about 1 μm. The heating element film 15-1 and the Au electrode film 34 adhere well through the conduction assisting protective film 33 and a drive current is fed from individual wiring electrode 14 through the heating element film 15-1, the conduction assisting protective film 33 and the Au electrode film 34 to the heating part 15.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

02.05.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the  
examiner's decision of rejection or application  
converted registration]

abandonment

[Date of final disposal for application]

11.11.2004

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of  
rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision]

of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-15817

(P2000-15817A)

(43) 公開日 平成12年1月18日 (2000.1.18)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

F I

テーマコード(参考)

B 4 1 J 2/05

B 4 1 J 3/04

1 0 3 B

2 C 0 5 7

2/16

1 0 3 H

審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号

特願平10-185786

(22) 出願日

平成10年7月1日 (1998.7.1)

(71) 出願人 000001443

カシオ計算機株式会社

東京都渋谷区本町1丁目6番2号

(72) 発明者 上西 勝三

東京都青梅市今井3丁目10番6号 カシオ  
計算機株式会社青梅事業所内

(72) 発明者 中村 修

東京都青梅市今井3丁目10番6号 カシオ  
計算機株式会社青梅事業所内

(74) 代理人 100074099

弁理士 大菅 義之


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 インクジェットヘッド

(57) 【要約】

【課題】 発熱素子周辺部の導電性を向上させ加工途上における電極の損傷を低減させるインクジェットヘッドを提供する。

【解決手段】 インクジェットヘッド24(25)の初期工程で、シリコン基板10(11)上に拡散領域31及び酸化膜32が形成され、その上に駆動回路16の個別配線電極14が積層され、一端をその上に、他端を図外左方の共通電極12上に重ねられて発熱素子膜15-1がTa-Si-Oなどにより厚さ3000~8000Åに成膜される。その発熱部15を除く部分に密着性の良いTi、Al又はSiを10%以下含んだ熱及び処理液に強いWの導電助成防膜33が厚さ2000~4000Åで成膜され、更にその上に約1μmの良導体のAu電極膜34が形成される。発熱素子膜15-1とAu電極膜34とが導電助成防膜33を介して良く密着し、個別配線電極14からの駆動電流が発熱素子膜15-1、導電助成防膜33、Au電極膜34を介して発熱部15に供給される。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板上にアレー状に配列された複数の発熱素子膜を備え、該発熱素子膜の発熱部にインクを供給して前記発熱部を加熱し、該発熱部と前記インクとの界面に気泡を発生させることにより前記発熱部に対向して設けられたオリフィスよりインク滴を吐出するインク

ジェットヘッドであって、一端を個別配線電極上に積層され他端を共通電極上に積層された前記発熱素子膜と、

該発熱素子膜の発熱部を除く部分に積層されたチタン、アルミニウム又はシリコンの少なくとも 1 つの材料を 10% 以下含有するタングステンからなる導電性保護膜と、

該導電性保護膜上に積層された金電極膜と、

を有することを特徴とするインクジェットヘッド。

【請求項 2】 前記発熱素子膜は、厚さ 3000～8000 Å に形成されてなることを特徴とする請求項 1 記載のインクジェットヘッド。

【請求項 3】 前記導電性保護膜は、厚さ 2000～4000 Å に形成されてなることを特徴とする請求項 1 記載のインクジェットヘッド。

【請求項 4】 前記 Au 電極膜は、厚さおよそ 1 μm に形成されてなることを特徴とする請求項 1 記載のインクジェットヘッド。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、発熱面に垂直な方向にインク滴を吐出する発熱素子周辺部の導電性を向上させるよう更には加工工程途上における電極の損傷を低減させるよう形成したインクジェットヘッドに関する。

## 【0002】

【従来の技術】近年、サーマルインクジェット方式のプリンタが広く用いられている。このサーマルインクジェット方式は、印字のために射出するインクの液滴形成過程において、①発熱素子を熱してこの発熱素子上に核気泡を発生させる。②この核気泡が合体して膜気泡が生まれる。③この膜気泡が断熱膨脹して成長する。④その成長した膜気泡が周囲のインクに熱を取られて収縮する。⑤ついには膜気泡が消滅し、次の発熱素子の加熱を待つ、という一連の工程を瞬時に行うことによって成り立っている。そして上記の①～③の工程には膜沸騰現象が利用されている。

【0003】膜沸騰現象は、例えば鉄の焼き入れのように高温に加熱された物体を液体中に漬けた場合と、液体と接する物体の表面温度を急激に上げた場合とに発現するが、サーマルインクジェットプリンタに用いられる膜沸騰現象は後者の「液体と接する物体の表面温度を急激に上げる」方法によっている。また、このようなサーマルインクジェットヘッドにおいては、モノクロ印刷ばかりでなく、三原色のインクをそれぞれ吐出してフルカラ

ー印刷を行う構成のものもある。

【0004】尚、上記インク滴の吐出方向には、発熱素子の発熱面に垂直な方向に吐出する構成のものと、発熱素子の発熱面に平行な方向へ吐出する構成のものがある。発熱素子の発熱面に平行な方向へインク滴を吐出する構成のものは、インク滴の吐出エネルギーが比較的大きく、1 ドット当り概ね 8～10 μJ である。

【0005】一方、発熱素子の発熱面に垂直な方向にインク滴を吐出する構成のもののフルカラー用サーマルインクジェットヘッドの製法として、シリコン LSI と薄膜技術を利用して、複数の発熱素子と個々の駆動回路とインク吐出ノズル（オリフィス）を一括してモノリシックに形成する方法がある。

【0006】この方法によれば、例えば解像度が 360 dpi（ドット／インチ）の印字ヘッドであれば 128 個の発熱素子と駆動回路とオリフィス（一般には導波管等の終端または壁面に形成されたエネルギー伝達用の孔又は窓の意に用いられてきた用語）を形成することができ、また、解像度が 720 dpi の場合であれば 256 個の発熱素子と駆動回路とオリフィスを形成することができる。

【0007】ところで、上記の発熱素子を駆動する電極は、インクの中に浸漬された状態で使用されるので、このような液中においても安定した特質を有している必要がある。これらのことから Ni（ニッケル）又は W（タングステン）の電極が使用されていた。

## 【0008】

【発明が解決しようとする課題】ところが、一般に、このようなインクジェットヘッドを用いる印字装置において印字速度を向上させるためには、インク滴の吐出ノズルを多数化する必要がある。インク吐出ノズルを多数化するということは、これに対応する発熱素子も多数化するということであり、印字性能、特に印字ドットの大きさは、発熱素子に印加される電力に影響されるから、発熱素子の多数化においては、共通電極の抵抗を小さくして、電源接続端子からの距離に拘わりなく印字ドットの位置（各発熱素子の配設位置）による配線抵抗を含む抵抗値を一定にする必要がある。

【0009】しかし、上述した Ni 電極や W 電極では、Al（アルミニウム）又は Au（金）等の配線材料に比較して電気抵抗が大きい。このため大規模化しようすると、共通配線部の抵抗が大きくなって、各発熱素子位置の抵抗値を一定にすることができない。このため大規模化が実現困難となって、Ni 電極や W 電極は大規模化の障害となっていた。

【0010】また、抵抗を小さくするために電極のパターン幅を広げると、結果としてヘッド全体が大きくなるという欠点が出てくる。また、発熱抵抗体（発熱素子）薄膜と共通配線部及び駆動回路系の電極との密着性が悪く安定した発熱量が得られないという問題も有してい

た。更に、熱的な安定性にも問題があり、従ってNi又はWによる共通配線部の形成には、発熱抵抗体薄膜を形成後、同一真空装置内で連続して成膜する以外に方法はなく、これが製造プロセスの上で制約事項となっていた。

【0011】本発明の課題は、上記従来の実情に鑑み、発熱素子周辺部の導電性を向上させ加工途上における電極の損傷を低減させるインクジェットヘッドを提供することである。

【0012】

【課題を解決するための手段】以下に、本発明のインクジェットヘッドの構成を述べる。本発明のインクジェットヘッドは、基板上にアレー状に配列された複数の発熱素子膜を備え、該発熱素子膜の発熱部にインクを供給して上記発熱部を加熱し、該発熱部と上記インクとの界面に気泡を発生させることにより上記発熱部に対向して設けられたオリフィスよりインク滴を吐出するインクジェットヘッドであって、一端を個別配線電極上に積層され他端を共通電極上に積層された上記発熱素子膜と、該発熱素子膜の発熱部を除く部分に積層されたTi、Al又はSiの少なくとも1つの材料を10%以下含有するWからなる導電性保護膜と、該導電性保護膜上に積層されたAu電極膜と、を有して構成される。

【0013】上記発熱素子膜は、例えば請求項2記載のように、厚さ3000～8000Åに形成されてなる。また、上記導電性保護膜は、例えば請求項3記載のように、厚さ2000～4000Åに形成されてなる。また、上記Au電極膜は、例えば請求項4記載のように、厚さおよそ1μmに形成されてなる。

【0014】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。図1(a),(b),(c)、図2(a),(b),(c)、図3(a),(b),(c)及び図4(a),(b),(c)は、一実施の形態におけるインクジェットヘッドの基本的な製造方法を工程順に示す図である。図1(a),(b),(c)はそれぞれ概略の平面図と断面図を示しており、図2(a)、図3(a)及び図4(a)はそれぞれ図1(a),(b),(c)の平面図を一部拡大して詳細に示す図、図2(b)は図2(a)のA-A'断面矢視図、図2(c)は同じく図2(a)のB-B'断面矢視図を示し、図3(b),(c)は、図3(a)の図2(b),(c)と同一部分の断面図、図4(b),(c)は、図4(a)の図2(b),(c)と同一部分の断面図である。また、図1(a),(b),(c)のそれぞれ下に示している断面図は、図2(b)、図3(b)及び図4(b)に示す断面図と同一のものである。

【0015】尚、これらの図では、説明の便宜上、いずれもフルカラー用インクジェットヘッドの1個の発熱ヘッド(モノクロ用インクジェットヘッドの構成と同じ)のみを示しているが、実際にはこのような発熱ヘッドが複数個(3個又は4個)連なった形状のものが、1枚の

シリコン基板上に形成される。

【0016】最初に、基本的な製造方法について説明する。まず、工程1として、4インチ以上のシリコン基板にLSI形成処理により駆動回路とその端子を形成すると共に、厚さ1～2μmの酸化膜と個別配線電極を形成する。次に、工程2として、薄膜技術を用いて、Ta-Si-SiO<sub>2</sub>などからなり微細抵抗部(発熱部)を有する発熱素子膜を形成し、詳しくは後述するW合金による導電性保護膜を形成し、更にAuなどによる電極膜を形成する。この工程で発熱抵抗体(発熱素子膜の発熱部)の位置が決められる。

【0017】図1(a)及び図2(a),(b),(c)は、上記の工程1及び工程2が終了した直後の状態を示している。すなわち、シリコン基板10上には共通電極12、共通電極給電端子13(図1(a)参照)、個別配線電極14、発熱抵抗体(発熱素子)15、駆動回路16及び駆動回路端子17(図1(a)参照)が形成されている。

【0018】続いて、工程3として、個々のインク吐出口に対応するインク溝を形成すべく感光性ポリイミドなどの有機材料からなる隔壁部材をコーティングにより高さ20μm程度に積層し、これをパターン化した後に、300℃～400℃の熱を30分～60分加えるキュア(乾燥硬化、焼成)を行い、高さ10μmの上記感光性ポリイミドによる隔壁をシリコン基板上に形成・固着させる。更に、工程4として、ウェットエッチングまたはサンドブラスト法などにより上記シリコン基板に溝状のインク給送路とインク供給孔を形成してシリコン基板の表面から裏面に連通するインク通路を形成する。

【0019】図1(b)及び図3(a),(b),(c)は、上述の工程3及び工程4が終了した直後の状態を示している。すなわち、溝状のインク給送路18及びインク供給孔20が形成され、インク給送路18の左側に位置する共通電極12部分と、右方の個別配線電極14が配設されている部分、及び各抵抗15と抵抗15の間に、隔壁19(19、19-1、19-2)が積層されている。隔壁19の上記各抵抗15間に積層される部分は、個別配線電極14上の部分19-1を櫛の胴とすれば、各抵抗15間に伸び出す部分19-2は櫛の歯に相当する形状をなしている。これにより、この櫛の歯を仕切り壁として、その歯と歯の間の付け根部分に抵抗15が位置する微細なインク溝が、抵抗15の数だけ形成される。

【0020】この後、工程5として、ポリイミドからなる厚さ10～30μmのフィルムの両面または片面に、熱可塑性ポリイミドを極薄に例えば厚さ2～5μmにコーティングしたオリフィス板を、上記積層構造の最上層に張り付けて、隔壁19-2によって形成されたインク溝に蓋をし、これにより、個別の微細通路(インク溝坑)を形成する。そして、200～300℃で加熱しながら加圧してオリフィス板を固着させる。続いて、Ni、Cu又はAlなどの厚さ0.5～1μm程度の金属膜を形

成する。

【0021】更に、工程6として、オリフィス板の上の金属膜をパターン化して、ポリイミドを選択的にエッチングするマスクを形成し、続いて、オリフィス板をECRなどのドライエッチングなどにより上記の金属膜マスクに従って $40\mu\text{m}\phi\sim 20\mu\text{m}\phi$ の孔空けをして多数のノズル孔（オリフィスともいう）を一括形成する。尚、孔空けはエキシマレーザなどを用いて行ってもよい。

【0022】図1(c)及び図4(a),(b),(c)は、上述した工程5と工程6が終了した直後の状態を示している。すなわち、オリフィス板21が駆動回路16と給電端子13及び17の部分を除く全領域を覆っており、上記のインク溝も上を覆われて隔壁兼隔離部材19の厚さ $10\mu\text{m}$ に対応する高さの坑状のインク溝22を形成している。そして、オリフィス板21には、抵抗15に対応する部分にノズル孔（オリフィス）23がドライエッチングまたエキシマレーザによって形成されており、これにより、1列のノズル孔23を備えた発熱ヘッド24が完成する。

【0023】ここまでの、ウエハの状態処理される。そして、最後に、工程7として、ダイシングソーなどを用いてカッティングして、単位毎に個別に分割し、実装基板にダイスボンディングし、端子接続して完成する。

【0024】尚、上記の例では、駆動回路16が露出した状態で示されているが、実際には保護膜が形成されている。また、保護膜を後からわざわざ形成するのではなく、オリフィス板21を図1(c)（図4(a),(b),(c)も同じ）の右方に延長して積層するようにして、オリフィス板21に駆動回路の保護膜を兼用させるようにしてもよい。

【0025】上記の1列のノズル孔23を備えた発熱ヘッド24はモノクロ用インクジェットヘッドの構成であるが、通常フルカラー印字においては、前述したように、減法混色の三原色であるイエロー（Y）、マゼンタ（M）、シアン（C）の3色に、文字や画像の黒部分に専用されるブラック（Bk）を加えて合計4色のインクを必要とする。したがって、最低でも4列のノズル列が必要である。そして、上述した製造方法によれば4列の発熱ヘッドをモノリシックに構成することは可能であり、各列の位置関係も今日の半導体の製造技術により正確に配置することが可能である。

【0026】図5(b)は、上述の図1(c)及び図4(a),(b),(c)に示した発熱ヘッド24を4列並べてフルカラーのインクジェットヘッドを構成した状態を示す図である。尚、図5(a)は、発熱ヘッド24が4列並んだ構成を分かり易く示すため、図1(a)に示したと同様に工程1～工程2まで終了した状態のものを示している。また、この図5(b)に示す例では、オリフィス板に駆動回路の保護膜を兼用させる形状のものを示している。

【0027】図5(a),(b)に示すように、インクジェットヘッド25は、大きな基板11上に、4個の発熱ヘッド24（24a、24b、24c、24d）が並んで配置されて形成される。このインクジェットヘッド25は、例えばインク給送路18aから発熱ヘッド24aのインク溝22（図1(c)及び図4(b)参照）にMインクが供給され、インク給送路18bから発熱ヘッド24bのインク溝22にCインクが供給され、インク給送路18cから発熱ヘッド24cのインク溝22にYインクが供給され、そして、インク給送路18dから発熱ヘッド24dのインク溝22にBkインクが供給される。

【0028】このインクジェットヘッド25は、印字に際しては抵抗15（図2(a),(b)参照）が印字情報に応じて選択的に通電され、瞬時に発熱して膜沸騰現象を発生させ、その抵抗15に対応するノズル孔23からインク滴が吐出される。このようなインクジェット方式では、インク滴はノズル孔23の径に対応する大きさの略球形で吐出され、紙面上に略その倍の径の大きさとなって印字される。

【0029】このようにして得られるフルカラーのインクジェットヘッドは、解像度が $360\text{dpi}$ の場合であれば $128\text{ノズル}\times 4\text{列}=640\text{ノズル}$ を備えることが可能であり、概略 $8.5\text{mm}\times 19.0\text{mm}$ の大きさのものまで作成可能である。また解像度が $720\text{dpi}$ の場合であれば $256\text{ノズル}\times 4\text{列}=1280\text{ノズル}$ をほぼ $8.5\text{mm}\times 19.0\text{mm}$ の大きさの中に形成することが可能である。

【0030】ところで、上述したインクジェットヘッド24又は25の製造方法における工程1及び工程2においては、発熱素子15の周辺部の構成に特別の工夫が凝らされている。すなわち、発熱素子周辺部の導電性を向上させると共に配線部を保護して加工の工程途上における損傷を低減させ、且つ高価な材料の使用量を極力低く抑えて、安価で動作効率のよいインクジェットヘッドを実現している。以下、これについて説明する。

【0031】図6は、本例のインクジェットヘッドの工程1及び2において形成される発熱素子及びその周辺部の形状を拡大して示す図である。同図に示すように、シリコン基板10（又は11）上には、拡散領域31が部分的に形成され、酸化膜32が全面に形成されている。その上に図外右方の駆動回路16（図2(a),(b),(c)参照）などを集積したLSIから伸び出すA1リード端子（個別配線電極14）が積層されている。

【0032】そして、その左方に、一端を上記の個別配線電極14上に積層され、他端を図外左方の共通電極12（図2(a),(b),(c)参照）上に積層された発熱素子膜15-1が積層される。この発熱素子膜15-1は、例えばTa-Si-Oなどからなり厚さ $3000\sim 8000\text{\AA}$ に形成される。

【0033】その上に、発熱部15を除く部分に、W

7

(タングステン)にTi(チタン)、Al(アルミニウム)又はSi(シリコン)を10%以下含んだ合金からなる厚さ2000~4000Åの導電性保護膜33が、スパッタ技術等を用いて積層される。そして、この導電性保護膜33上に、厚さおよそ1μmのAu(金)電極膜34が、蒸着又は鍍金によって形成される。

【0034】上記の導電性保護膜33は、Ti、Al又はSiのような密着性の良い材料を10%以下程度含ませることにより、他の材料との密着性を向上させることができる。したがって、一方では下面が発熱素子膜15-1と良く密着し、他方では上面がAu電極膜34と良く密着する。すなわち本来は密着性の良くない発熱素子膜15-1とAu電極膜34とが導電性保護膜33を介して良く密着する。

【0035】これにより、同図の個別配線電極14、発熱素子膜15-1、導電性保護膜33、及びAu電極膜34が重なったC領域では、個別配線電極14から発熱素子膜15-1及び導電性保護膜33を介して電気抵抗の小さいAu電極膜34に駆動電流が流れる。そして、発熱素子膜15-1、導電性保護膜33、及びAu電極膜34が重なったD領域でAu電極膜34から導電性保護膜33を介して発熱素子膜15-1に駆動電流が印加される。

【0036】E領域より左方においても、発熱素子膜15-1と図外の共通電極12との関係は、上記と同様であり、これによって、E領域の発熱部15が発熱する。上記のAu電極膜34は良導体であるので、上述したようにおよそ1μm程度の厚さで電極として充分機能する。また、このように、良導体のAu電極膜34を介して発熱部15に駆動電流を流すことにより、Au電極膜34による低抵抗化を計ることができ、これによって、インクジェットヘッドの大規模化を実現することが可能となる。

【0037】また、上記のC領域では、導電性保護膜33は、個別配線電極14からの印加電流をAu電極膜34に中継するだけでなく、導電性保護膜33の上部層(Au電極膜34、隔壁19、オリフィス板21)の加工時に、下部層の発熱素子膜15-1や個別配線電極14を損傷から防御する防壁の役目を兼用している。これによって、製品の歩留まりが向上する。

【0038】図7は、上記の構成に思い至るまでの間に調査した各種の電極部材の配線抵抗を示す図表である。同図は、いずれも厚さ0.5μm、長さ10mm、幅0.5μmと1.0mmの場合について、その配線抵抗を計算したものである。同図に明らかなように、Ni電極では1mm幅でも1Ω以上の抵抗値をもつが、Au電極ではその1/2以下である。一方、発熱抵抗は100~300Ω程度のものが使用されるので、配線抵抗としては1Ω以下のものが対象になる。

【0039】本実施の形態において発熱部周辺の構成で

8

は、Ti、Si又はAlを含むW膜で導電性保護膜33を形成するので、熱的にも液中でも、使用して安定な配線電極を構成することができる。また、密着性が向上したことにより、発熱抵抗体(発熱素子膜15-1及び発熱部15)の形成と同時に真空内での成膜の必要がなく、プロセスの制約が著しく低減する。また、Au電極を使用することができるので、電極配線部の低抵抗化が実現する。

【0040】

10 【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によれば、密着性の密な膜部材を互いに密着性の疎な発熱材膜と良導体中継電極膜との間に介在させるので、駆動電極から良導体中継電極膜へ駆動電流が良く流れて発熱部の配列位置による抵抗差がなくなり、したがって、発熱部の多数化つまりオリフィスの多数化を実現でき、これにより、インクジェットヘッドの印字速度を向上させることが可能となる。

20 【0041】また、熱及び処理液に強い素材を主原料として密着性の密な膜部材を形成するので、下部層の膜部材を上部層の加工工程中に発生しがちな損傷から防御することができ、したがって、製品歩留まりが向上してコスト低減に貢献することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)、(b)、(c)は一実施の形態におけるインクジェットヘッドの製造方法を工程順に示す概略の平面図と断面図である。

【図2】(a)は図1(a)の平面図を一部拡大して詳細に示す図、(b)は(a)のA-A'断面矢視図、(c)は(a)のB-B'断面矢視図である。

30 【図3】(a)は図1(b)の平面図を一部拡大して詳細に示す図、(b)、(c)は(a)の図2(b)、(c)と同一部分の断面図である。

【図4】(a)は図1(c)の平面図を一部拡大して詳細に示す図、(b)、(c)は(a)の図2(b)、(c)と同一部分の断面図である。

【図5】図1(c)の発熱ヘッドを4列並べてフルカラーのサーマルインクジェットヘッドを構成した状態を示す図であり、(a)は工程1と工程2が終了した状態を示す図、(b)は完成図である。

40 【図6】本例のインクジェットヘッドの工程1及び2において形成される発熱素子及びその周辺部の形状を拡大して示す図である。

【図7】各種の電極部材の配線抵抗を示す図表である。

【符号の説明】


- 10、11 シリコン基板
- 12 共通電極
- 13 共通電極給電端子
- 14 個別配線電極
- 15 抵抗(発熱素子)
- 50 16 駆動回路

- 17 駆動回路端子  
18 インク給送路  
18-1 溝  
18-2 溝壁  
18' 孔  
19 隔壁  
19-1 櫛の胴相当部分  
19-2 櫛の歯相当部分  
20 インク供給孔  
21 オリフィス板


- 22 インク溝  
23 ノズル孔 (オリフィス)  
23' オリフィスの径の円  
24 (24a、24b、24c、24d) 発熱ヘッド  
25 フルカラーのインクジェットヘッド  
31 拡散領域  
32 酸化膜  
33 導電性保護膜  
34 Au (金) 電極膜

10


【図1】



【図2】




【図5】











【図3】



【図4】



【図6】



【図7】

材料	比抵抗 ( $\mu\Omega\text{-cm}$ )	幅 0.5 mm	幅 1.0 mm
		抵抗 ( $500 \times 0.5 \mu\text{m}^2$ )	抵抗 ( $1000 \times 0.5 \mu\text{m}^2$ )
NI	8.14	2.456	1.23
Au	2.06	0.824	0.41
Al	2.5	1	0.50
W	4.89	1.956	0.98
TI	42	16.8	8.40

フロントページの続き

(72)発明者 金光 聡  
東京都青梅市今井3丁目10番6号 カシオ  
計算機株式会社青梅事業所内

Fターム(参考) 2C057 AF01 AF37 AF93 AG12 AG32  
AG39 AG46 AG83 AG88 AP02  
AP12 AP13 AP14 AP22 AP23  
AP27 AP32 AP33 AP52 AP54  
AP55 AP57 AQ02 AQ03 BA03  
BA13